

ОСТОПУС N 923

ОПИСАНИЕ

ОСТОПУС N 923 – нефтяное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел, полученных по технологии гидрокрекинга

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая температура застывания.
- Слабый запах
- Отличные растворяющие свойства.
- Совместимость со многими полимерами.
- Высокая стабильность цвета.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Высокая устойчивость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство резины для автомобильной промышленности
- Производство строительных материалов
- Производство асфальта
- Производство клея-расплава
- Производство печатных красок
- Производство подошв для обуви
- Производство шлангов и кабелей
- Производство пластмасс

ОСТОПУС N 923 совместим со следующими эластомерами:

- SBR (Бутадиен-Стирол)
- BR (Полибутадиен)
- IR (Полиизопрен)
- NR (Натуральный каучук)
- EPDM (Этилен-Пропилен-Диен)
- TPE (Термопластичный эластомер)

ОСТОРUS N 923

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Внешний вид	Осмотр	C&B
Запах	-	Типичный
Цвет (ASTM)	ASTM D 1500	L3.5
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	913.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	150.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	210
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 6749	-
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.500
Константа вязкости-плотности (VGC)	ASTM D 2051	0.848
Распределение углеводородов, %	FTIR	Ср 54 Сн 38 Са 8

**Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.