

## OYSTER 142

---

### ОПИСАНИЕ

**OYSTER 142** - бесцветная, прозрачная, маслянистая, не флуоресцирующая медицинская жидкость, не имеющая запаха. Это высокоочищенное минеральное масло высшего качества, разработанное для использования в областях, требующих применения белых минеральных масел высокой степени чистоты. Превосходит самые высокие промышленные стандарты чистоты и стабильности.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

**КОСМЕТОЛОГИЯ:** Используется как базовый ингредиент мазей, в детских, массажных маслах и средствах для ванны, лосьонах, антиперспирантах и дезодорантах, помадах, слабительных средствах, очищающих средствах для лица и тела, косметических кремах, различных средствах по уходу за волосами а также кремах и лосьонах с SPF.

**ФАРМАКОЛОГИЯ:** В составе капсул, или как связывающее вещество в таблетках.

**ПИЩА:** Используется как разделяющее вещество в производстве вина, уксуса, сушеных фруктов и овощей, как ингредиент глазури для замороженного мяса, в производстве консервов.

**УПАКОВКА ПРОДУКТОВ:** В оборудовании для розлива, требующем смазки USDA-1 из-за возможного случайного попадания в продукт; в бумажных и картонных коробках из сырья, требующего пищевого допуска.

**ПЛАСТИК И РЕЗИНА:** Пластифицирующая добавка и внешний смазочный материал для производства ПЭ, ПП, ПС; пластификатор в производстве термопластичных эластомеров (таких как SBS, SEBS, SEPS).

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА:** Подлежит одобрению NSF по причине потенциального контакта с пищевыми продуктами.

**ТУРИЗМ:** Незагрязняющее смазочное/диэлектрическое масло для электрических погружных насосов для добычи и перекачивания чистой минеральной и санаторно-курортной воды.

**ТЕКСТИЛЬ:** В качестве смазки для пряжи на основе полипропилена.

## OYSTER 142

### Технические свойства

### Характеристики

### Метод испытаний

### Типовое значение

Внешний вид	Осмотр	C&B
Запах	-	Без запаха
Цвет, Сейболт	ASTM D 6045	+30
Плотность 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	835,0
Кинематическая вязкость, @40°С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	8,000
Кинематическая вязкость, @100°С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	2,250
Точка возгорания (С.О.С.) °С, мин.	ASTM D 92	130
Точка текучести/застывания, °С, макс.,	ASTM D 6749	-3
Показатель преломления, @20°С	ASTM D 1218	1,4600
Мера поглощения света/Оптическая плотность, @275nm, макс.	ASTM D 2008	0,1
Общее кислотное число, мгКОН/г, макс.	ASTM D 664	0,05
Общая сера, ч/млн., макс	ASTM D 5453	10
ПАУ	EP/BP/USP	Соответствует
Легко карбонизирующиеся вещества	EP/BP/USP	Соответствует
Твердый парафин	EP/BP/USP	Соответствует
Кислотность или щелочность	EP/BP/USP	Соответствует
Чистота	EP/BP/USP	Соответствует

*\*Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.*

### Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

### Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

**ООО «ПЕТРОПРАЙМ»**  
394029, г. Воронеж,  
ул. Циолковского, д. 34/1  
+7 473 228-48-00  
info@petroprime.ru  
www.petroprime.ru



**PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.**  
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,  
Kocaeli PC: 41400 TURKEY  
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01  
web@petroyag.com  
www.petroyag.com