

ОСТОПУС N 2226

ОПИСАНИЕ

ОСТОПУС N 2226 – высоковязкое нефтяное масло высокой степени очистки, состоящее из базовых масел, полученных по технологии гидрокрекинга.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая температура застывания.
- Слабый запах
- Отличные растворяющие свойства.
- Совместимость со многими полимерами.
- Высокая стабильность цвета.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Высокая устойчивость к окислению.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство резины для автомобильной промышленности
- Производство строительных материалов
- Производство асфальта
- Производство клея-расплава
- Производство печатных красок
- Производство подошв для обуви
- Производство шлангов и кабелей
- Производство пластмасс
- Производство смазочных материалов

ОСТОПУС N 2226 совместим со следующими эластомерами:

- SBR (Бутадиен-Стирол)
- BR (Полибутадиен)
- IR (Полиизопрен)
- NR (Натуральный каучук)
- EPDM (Этилен-Пропилен-Диен)
- TPE (Термопластичный эластомер)

ОСТОПУС N 2226

Технические свойства

Характеристики

Метод испытаний

Типовое значение

Внешний вид	Визуальный осмотр	Чистый и яркий
Запах	-	Типичный
Цвет	ASTM D 1500	4.0
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	915.0
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	380.0
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	20.5
Температура вспышки в открытом тигле, °C, мин.	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C, макс.	ASTM D 97	-12
Содержание серы	ASTM D 2622	<0.01
Анилиновая точка, °C	ASTM D 611	99
Показатель преломления и дисперсии углеводородных жидкостей при 20°C	ASTM D 1218	1.500
Константа вязкости-плотности (VGC)	ASTM D 2501	0.830
DMSO, %	IP 346	<3
Распределение углеводородов, %	ASTM D 2140	Са 12 Сн 36 Ср 52

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, а представляет собой данные, основанные на текущем производстве, и может быть изменена в зависимости от допустимых производственных погрешностей. Право на внесение изменений сохраняется.

Здоровье и безопасность

Для получения информации о здоровье, безопасности, охране окружающей среды и хранении следует ознакомиться с паспортом безопасности продукта. При необходимости, свяжитесь с представителями компании Petroyağ (ООО «ПЕТРОПРАЙМ»).

Упаковка

Доступны упаковки в ведрах, бочках и кубовых емкостях.

ООО «ПЕТРОПРАЙМ»
394029, г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 34/1
+7 473 228-48-00
info@petroprime.ru
www.petroprime.ru



PETROYAĞ & KİMYASALLAR SAN TİC. A.Ş.
GOSB Tembelova Area, Gençlik street/32 No:3014 Gebze,
Kocaeli PC: 41400 TURKEY
P: +90 262 677 17 00 F: +90 262 677 17 01
web@petroyag.com
www.petroyag.com